

ADMS - Schwerschicht

1.	Werkstoff	M 1721/2,0	
1.1	Materialaufbau	PVAC-Kunststoffmischfolie Haftkleber Abdeckfolie	
1.2	Anwendungsgebiet	Körperschalldämpfung und Luftschalldämmung	
2.	Kennwerte		
2.1	Flächengewicht	3900 ± 390 g/m ²	
2.2	Materialstärke	ca. 2,0 mm	
3.	Eigenschaften		
3.1	Kälteverhalten	bis -25°C kein abplatzen	PM03 Kugelfalltest
3.2	Wärmeverhalten	keine Schädigung nach 24 h Lagerung bei 100 °C im Umluftofen	
3.3	Shorehärte A	90 +/- 5	DIN 53 505
3.4	Schälwiderstand	> 0,5 N/mm	PM09/3
3.5	Verlustfaktor	> 0,20 bei 20 °C	EN ISO 6721 bei 200 Hz
3.6	Brennverhalten	< 100 mm/min	FMVSS 302
4.	Allgemeines		
4.1	Liefergröße	Stanzteile, Zuschnitte, Platten 1600 x 1000 mm	
4.2	Verarbeitung	Verkleben auf trockenem und staubfreiem Untergrund bei 18-25°C. Beim Einbau über Kopf ist eine zusätzliche mechanische Befestigung notwendig.	
4.3	Lagerung	Lagerfähigkeit: 6 Monate bei RT und trockener Lagerung Stapelfähigkeit: 150 Teile bis 50 °	